

ALTEX® 165 Z

Aktarma - Teksturize - Viskoz Rayon İplikçiliği

UYGULAMA ALANLARI

Viskoz ipler için kone yağı, sülfür çıkartma ve kurutma işleminden sonra geri sarma aşamasında veya apre ve iplik kurutmadan sonraki sarma işleminde kullanılır. ALTEX® 165 Z, ham polyamid ipliğini 2-1 bükme prosesinde viskoz, bükme polyester ipliklere (katyonik polyester ipliklere) uygulanır. Elastan içeren ipliklere uygulanmaz.

KULLANIM DOZLARI

- viskoz suni iplik(rayon) : 2 - 3%
- bükme iplikler : 3 - 5%
- diğer iplikler(prosesse göre) : 1 - 5%

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ

- aktarma makinalarında sürekli olarak bir dönerli sistem(kiss roller) ile
- sprey yöntemiyle
- daldırma yöntemiyle veya konsantre emdirme yöntemiyle

GENEL ÖZELLİKLER

- kılavuz iplikteki yağ damlalarını engeller
- ipliğin yağ alma düzenliliğini artırır
- iplik/metal ve iplik/iplik kayganlığını artırır
- antistatik koruma sağlar
- yıkama aşamasında veya viskoz büküm ipliklerinin banyosunda kolayca çıkar

YAĞIN YIKAMADA ÇIKARILMASI İÇİN ÖNERİLER

Yağın çıkarılması için en iyi koşullar:

- sıcaklık 60°C üzeri olmalıdır
- pH 8 – 9 aralığında olmalıdır
- 1-2 g/l DETERFIX ürünümüzden kullanılmasını tavsiye ederiz.

N.B. Bu ürün viskoz büküm ipliklerinin banyosunda kolayca çıkar.

ÇEVRE KORUNMASI

Bu ürün, Avrupa Birliği kurallarına tam uygun olarak geliştirilmiştir. Tavsiye ettiğimiz dozlarda kullanıldığında OEKOTEX 100 standartının gereklerini karşılamaktadır (01/2014 Basımı).

STOK VE KULLANIM

Ürünün depolama ve saklaması için özel bir önlem alınması gerekmez (daha fazla bilgi için, güvenlik bilgi fişini inceleyiniz).

0°C de ürün jel haline dönüşür, +10°C'de eski haline gelir.

GÜMRÜK KATEGORİSİ

34 03 - Tekstil endüstrisinde kullanılacak %70den az petrolü madde ihtiva eden yağlı karışım

ÖZELLİKLER

• Görünüm @ 20 °C	Berrak sıvı
• Renk	Sarımsı
• Yoğunluk @ 20°C	0,88
• Viskozite @ 20°C	32-38 cSt
• pH demineralize su (10%)	6 - 8

Koyu yazılmamış özellikler bilgilendirmek için verilmiştir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

Revizyon tarihi Mayıs 2017