

OSYRIS Y 3000



Metal İşleme



UYGULAMALAR

- **OSYRIS Y 3000** korozyon ve pas önleyici bir yağdır. ISO Standard 6743/8 (1987) category L-RL sınıfındadır.
- Uzun ömürlü, kapalı alanda saklanan makina ve metallerin, boru, şaft, metal çubukların paslanmasını önleyen özelliklere sahiptir.
- Değişik metal parçalarının, dişlilerin ve vites kutularının korunmasında başarı ile kullanılır.

AVANTAJLAR

- **OSYRIS Y 3000** parçaları kalıcı, yağlı, kurumayan bir film tabakası ile kaplayarak koruma altına alır.
 - İyi yayılma yeteneği,
 - Minimum su tutuculuk özelliği,
 - Nem ve asit buharlarına karşı yüksek direnç,
 - Doğrudan temas edilen durumlarda dahi korozyona karşı korunma özelliği,
 - **OSYRIS Y 3000** için tavsiye edilen koruma süresi 6 aydır. Bu süre ürünün kapladığı metalin çevre şartları ile doğrudan bağlantılıdır. Teknik olarak onaylamadan önce, ürünün bazı parçalarda test edilmesini tavsiye ederiz.
- **OSYRIS Y 3000** sprej, daldırma veya fırça ile uygulanabilir. Korunacak parçalar sıcakken de daldırma metodu uygulanabilir.
- Koruyucu film tabakalarının temizlenmesi :
 - solvent ile (white spirit, benzin, vs...)
 - . solventli bez ile silerek
 - . 5 ila 30 dakikalık solvent banyoları kullanılarak,
 - % 1 lik benzin karışımı veya emülgatör kullanılarak:
 - . 10 ila 30 dakika ıslatılıp, süzüp, sıcak su ile yıkama ve kurutma
 - Alkali solusyonla 85/95°C de :
 - . 5 ila 30 dakika sıvıya daldırılıp, daha sonra sıcak su ile yıkama ve kurutma
 - . aşağıdaki solusyon kullanılabilir:
sodium silikat % 0.5 + trisodyum fosfat % 1 + sodyum karbonat %1 ile 2

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	OSYRIS Y 3000
Renk	ASTM D 1500	-	Kahverengi
Özgül ağırlık @ 15°C	ISO 3675	kg/m3	874
Kinematik viskozite @ 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	90
Kinematik viskozite at@ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32
Parlama noktası	ISO 2592	°C	206
Koruyucu film kalınlığı	D 59 1160	micron	4
Alan kaplama kapasitesi	-	m ² /gk	310
Akma noktası	ASTM D 2500	°C	- 18

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

OSYRIS Y 3000
Revizyon tarihi Aralık 2015

Certified ISO 9001 by



Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir.